COTEGRAN DECOR CUARZO

Acabado mineral para la decoración y renovación de fachadas

Nuevo acabado natural "efecto cuarzo" para la decoración y renovación del color y textura de las fachadas.

LO + DESTACADO

- Efecto CUARZO
- Eco-mineral
- Sin eflorescencias
- Obra nueva y rehabilitación
- Grandes paños, sin necesidad de juntas
- Sellado de soportes microfisurados (Hasta 1 mm) sin movimiento.



PROPIEDADES

- Alta durabilidad de la fachada.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Repasos sin problemas de color.
- Apto para soportes pintados (*).
- Permeable al vapor de agua.
- Alta deformabilidad.
- Adherencia perfecta y continua sobre el soporte.
- Gran plasticidad.

APLICACIONES

Soportes: (*)

- ***Admisibles:***
  - En OBRA NUEVA sobre:
    - Exteriores: soportes de mortero de enfoscado, hormigón y hormigón prefabricado.
    - Interiores: cualquier tipo de superficies previa preparación (Pladur, yeso)
  - En REHABILITACIÓN sobre:
    - Soportes de enfoscado, previa aplicación de COTEGRAN DECOR BASE o directamente, en función del estado del soporte.
    - Soportes de monocapa raspado, previa aplicación de COTEGRAN DECOR BASE.
    - Soportes de monocapa árido proyectado, previa aplicación de COTEGRAN DECOR BASE.
    - Soportes pintados (pinturas acrílicas lisas y rugosas), previo saneado de pintura mal adherida.
    - Soportes microfisurados (hasta 1 mm), previa aplicación de COTEGRAN DECOR BASE.
- No apto como acabado del Sistema Coteterm.
- En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Espesores:

- Hasta 2 mm.

DATOS TÉCNICOS (*)

Agua de amasado:	31 ± 1 % (aprox. 4,5 L/saco)
Densidad en polvo:	1,10 ± 0,1 gr/cm³
Densidad en pasta:	1,20 ± 0,1 gr/cm³
Temperatura de aplicación:	Desde +5 hasta +35ºC
Adherencia sobre mortero:	≥ 0,5 Mpa (Rotura cohesiva mortero soporte)

(*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.



COTEGRAN DECOR CUARZO

Acabado mineral para la decoración y renovación de fachadas

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora eléctrica con varillas para mezclas finas.
- Llana de acero inoxidable.
  (Ambos totalmente limpios)
- Pulverizador de agua.
- Talocha de plástico (opcional)

Preparación de soporte:

- Se recomienda que el soporte sea liso o esté fratasado.
- Es necesario lijar las rugosidades propias del soporte antes de aplicar el COTEGRAN DECOR CUARZO para evitar rallados e imperfecciones.
- Cepillar el soporte para eliminar todo el polvo generado.
- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, limpia, porosa y rugosa.
- Si el soporte presenta mucha rugosidad aplicar COTEGRAN DECOR BASE como capa de regularización.
- En tiempo caluroso o en caso de observar una fuerte absorción de agua por parte del soporte proceder a la humidificación del mismo. Esta operación es indispensable para evitar una rápida desecación del producto y dependerá del grado de porosidad y absorción del soporte.
- En soportes saturados de agua es conveniente dejar secar antes de proceder a la aplicación.
- Soportes pintados: sanear la pintura mal adherida.

Preparación del producto:

- ***Amasado/Mezcla:***
  - El producto se amasa mecánicamente con aprox. 4,5 litros de agua por saco.
  - Añadir el polvo sobre el agua, amasando hasta conseguir una masa fina, untuosa y sin grumos.

Aplicación del producto:

- Aplicación de la primera capa con llana de acero inoxidable bien limpia sobre el soporte seco al tacto, extendiendo a raseo y sin detenerse a hacer repasos.
- Esperar al secado de la primera capa, hasta que al tacto el producto esté seco y duro.
- Aplicar la segunda capa del producto a raseo.
- En caso necesario, aplicar otra mano en función de la textura deseada.
- Por su composición, el producto permite su fratasado con talocha de plástico.
- Durante la aplicación, es muy recomendable la pulverización de agua (sin encharcado del producto) para trabajar los empalmes y reducir las rebabas, previa al acabado con llana.
  Nota importante: No utilizar lija ni herramientas agresivas sobre el producto, para rebajar rebabas.
- En ningún caso realizar repasos sobre el producto seco.

RECOMENDACIONES

- La aplicación no se deberá realizar con temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén lluvias,heladas inminentes y fuertes vientos.
- Es muy importante mantener la llana de acero inoxidable en perfectas condiciones, para evitar producir rallas en el acabado.
- Respetar el agua de amasado.
- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es



CONSUMO APROXIMADO

1 a 2 Kg/m^2 dependiendo del soporte y del espesor.

PRESENTACIÓN

Saco de 15 kg.
Palet: 48 sacos (720 kg)
38 colores

ALMACENAMIENTO

12 meses en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie.

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.

Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

sat
Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215
Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es